

## รายการหมวดที่ 2

### หมวดที่ ๑ รายละเอียดประกอบแบบรูป

---

**งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (งานถนน ค.ส.ล. และงานขอครุตอุบอาการเรียนรวม)**

---

#### **1.1 ขอบเขต-ปริมาณงาน**

- 1.1.1 จัดทำถนนคอนกรีต หนา 0.15 เมตร เสริมด้วยตะแกรงலวดเหล็กกล้า เชื่อมติด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ม.ม. @ 0.30 เมตร # หรือ เสริมด้วยเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 ม.ม. @ 0.30 เมตร # กิตเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3,850 ตารางเมตร (ตำแหน่งรายละเอียดการจัดทำ ดูแบบรูป)
- 1.1.2 ชั้นพื้นทางและไทรล่ทาง ลงปูด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ไม่ต่ำกว่า 95% ของความแน่นแห้งสูงสุด ซึ่งได้จากการทดสอบตามระเบียบวิธี Modified Proctor
- 1.1.3 รองพื้นถนน ค.ส.ล. ด้วยทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร
- 1.1.4 ก่ออุบัติเหตุ ให้ตรวจสอบผิวทางเดิมให้ได้ความแน่น ตามมาตรฐานของงาน

#### **1.2 วัสดุ**

- 1.2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประดับไม่น้อยกว่า 240 ksc. เมื่อทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 เมตร สูง 0.30 เมตร ที่อายุคอนกรีต 28 วัน
  - ค่าอยุบตัวของคอนกรีต ต้องไม่เกิน 5 ซ.ม.
  - ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ ประเภท 1 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.15 เล่ม 1-2532
- 1.2.2 เหล็กเส้นกลม ให้ใช้เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR24 (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ำ)
- 1.2.3 เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้เหล็กชั้นคุณภาพ SD30
- 1.2.4 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า เชื่อมติดเสริมคอนกรีต มีคุณสมบัติตาม มอก.737-2531

~

## หมวดที่ 2 การดำเนินงาน

**2.1 ก่อนดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาด ระยะและสภาพต่างๆของสิ่งก่อสร้าง  
ที่จะปรับปรุงตามสัญญารายการนี้ในสถานที่จริง**

**2.2 งานปลิกยื่อยล่างได้ที่มีไดระบุไว้ในแบบรูปและรายการสิ่งก่อสร้าง แต่มีความจำเป็นต้อง  
กระทำเพื่อให้งานก่อสร้างสำเร็จไปโดยเรียบร้อยตามหลักวิชาช่างที่ดี และ/หรือ เพื่อให้งานก่อสร้าง  
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หรือมีความนิจนาขของผู้รับจ้างให้แก่ไขเกี่ยวกับแบบรูปและรายการก่อสร้าง  
หากการแก้ไขนั้นไม่ผิดเปลี่ยนไปจากสาระสำคัญแห่งแบบรูปและรายการก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างว่า  
จะยินยอมทำงานนั้นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่ได้ตกลงกัน ไว้ตามสัญญาจ้าง**

**2.3 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปและรายการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน  
ผู้รับจ้างจะต้องสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างให้แก่ไปประการ  
ใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที**

**2.4 ในส่วนที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างในเรื่องแนวและระดับ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้แทน  
จะเป็นผู้กำหนดหมุดแนวและหมุดระดับหลักฐานอ้างอิงล่างที่จำเป็นให้ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไม่ให้  
เกิดการเสียหาย หรือเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง**

**2.5 ผู้รับจ้างจะต้องปักหมุดหรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงตำแหน่งของงานทุกช่วง  
ระยะห่างกัน 50 เมตร นับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดความยาวที่จะทำการก่อสร้าง และจะต้องรักษาไว้  
จนกว่าผู้รับจ้างจะได้รับมอบงานตามสัญญาจ้างที่ได้แล้วเสร็จลง**

**หมุดแนว หมุดระดับและหมุดหลักอื่นๆ นอกเหนือจากหมุดหลักฐานอ้างอิงที่กล่าวในข้อ (1.4)  
ซึ่งจะต้องเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบเองทั้งสิ้น**

**2.6 ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆตามแบบรูปรายการ  
ที่จะนำมาใช้ในงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงนำวัสดุดังกล่าว  
ไปใช้ในการก่อสร้างต่อไปได้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างสงสัยว่าวัสดุมีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด  
ไว้ในแบบรูปรายการ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างนำวัสดุดังกล่าวไปทำการ  
ทดสอบคุณภาพ ณ สถานที่ที่เชื่อถือได้ แล้วส่งผลการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างพิจารณา  
(ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง) ถ้าหากปรากฏว่าวัสดุไม่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดไว้  
ให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุใหม่ที่มีคุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าที่กำหนดไว้หรือหาวัสดุที่จำเป็นมาเพิ่มเติม เพื่อ  
ให้ได้คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าที่กำหนดไว้ แต่ย่างไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมส่วนวัสดุต่างๆ  
ที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจากผู้รับจ้างเดียก่อนทุกครั้ง**

2.7 การก่อสร้างชั้นทางต่างๆ เมื่อผู้รับจ้างจะทำงานในชั้นถัดขึ้นมาจากที่ทำไว้แล้วได้ก่อต่อเมื่อปรากฏว่าผลการทดสอบความแน่นของการบดอัดในชั้นที่ทำไว้แล้วนั้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ทั้งนี้เว้นแต่การก่อสร้างนั้นเป็นการก่อสร้างบนถนนเดิม ซึ่งผ่านการทำชั้นทางต่างๆมาแล้ว ไม่ต้องทำการทดสอบ) การทดสอบความแน่นของการบดอัดครึ่งหนึ่งๆให้กระทำทีละชั้น (แต่ละชั้นความหนาภายหลังการบดอัดแล้ว ไม่เกิน 15 ซ.ม.) ห้ามผู้รับจ้างทำงานในชั้นถัดขึ้นมาโดยยังมิได้ทดสอบ หรือผลการทดสอบของงานชั้นล่าง ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายทั้งหมด

2.8 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่า ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบรูปประยุกต์ คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปประยุกต์ทันที โดยที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญาไม่ได้ มิว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.9 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใดๆอันเกิดแก่ทรัพย์สินของทางราชการ และ/หรือบุคคลซึ่งเป็นผลจากการกระทำการของผู้รับจ้างทั้งนี้ไม่ว่าอุบัติเหตุ และ/หรือความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ฝ่ายผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นก็ตาม

2.10 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการชำรุดเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ปรับปรุง นอกเหนือจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพเดิม ก่อนส่งงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด

2.11 ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรระหว่างการก่อสร้างตลอดเวลา และจะต้องติดตั้งเครื่องหมายการจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระบายน ขอนักกันของทางราชการ รายละเอียดการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติได้กำหนดไว้ใน “ระบายนว่าด้วยการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณสำหรับการจัดสร้างช่องถนนและงานสาธารณูปโภคของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ”

2.12 วัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่ ซึ่งไม่เคยใช้งานที่อื่นมาก่อน นอกจากสัญญาจ้างหรือแบบรูป หรือรายการก่อสร้างเฉพาะงานจะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

### 2.13 การใช้วัสดุเที่ยบเท่า

2.13.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้วัสดุเที่ยบเท่ากับวัสดุที่ระบุไว้ในรายการ ให้ผู้รับจ้าง ทำหนังสือเที่ยบเท่าพร้อมทั้งหลักฐาน เหตุผลและหนังสือรับรองคุณภาพจากสถานบันของทางราชการ หรือสถานบันอื่นที่เชื่อถือได้ ต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการการตรวจสอบการจ้างเพื่อพิจารณา ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้วัสดุดังกล่าวได้แล้ว จึงนำไปติดตั้งหรือใช้ได้ หากยังไม่ได้รับอนุมัติห้ามนำไปติดตั้งหรือใช้ก่อน โดยเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเที่ยบเท่านี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

2.13.2 เมื่อผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากราคาของวัสดุที่ขอเทียบเท่าต่ำกว่าวัสดุที่ระบุในรายการ ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินในส่วนของราคาก่อสร้างไป เมื่อมีการจ่ายเงินสำหรับงานงวดนี้

#### 2.14 การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนดในแบบรูประยการ

2.14.1 ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้ระบุหมายเลขอมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว ในรายการก่อสร้าง โดยให้ผู้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน

2.14.2 วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่มีผู้จัดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่มิได้รับใบอนุญาตไม่ถึงสองราย ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยเทียบเท่าได้ โดยให้มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรมและให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุญาตใช้วัสดุเทียบเท่าข้อ 1.13 ได้

2.14.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ให้ผู้รับจ้างใช้ตามรายการที่ระบุ

หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขอที่นิการปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขอมาตราฐาน ภายหลังการทำสัญญาแล้วให้ถือหมายเลขอมาตราฐานหรือประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์

2.15 รายละเอียดในรายการมาตรฐานงานถนนเลขที่ กอ.1/2534 นี้ ใช้สำหรับงานก่อสร้างหรือเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่กำหนดเท่านั้น หากมีรายละเอียดส่วนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง หรือไม่ได้ก่อสร้างในครั้งนี้ก็ให้ยกเลิกไป

### หมวดที่ 3 งานกรุยแนวทางและบุคคล

#### 3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

งานกรุยแนวทางและบุคคล ให้กระทำในบริเวณก่อสร้างภายในเขตทาง บรรดาสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางและเป็นอุปสรรคแก่งานก่อสร้าง ทั้งที่อยู่เหนือพื้นดินและอยู่ใต้พื้นดิน ตลอดจนสิ่งใดๆ ที่อาจจะทำให้ถนนซึ่งจะสร้างขึ้นใหม่เสียความมั่นคงแข็งแรง หรือเสียประโยชน์ใช้สอยในภายหน้าให้ถือว่าเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนหรือกำจัดออกไปให้พ้นจากบริเวณก่อสร้าง

#### 3.2 วิธีการก่อสร้าง

##### 3.2.1 การปรับพื้นที่

(ก) พื้นที่ในบริเวณที่จะสร้างถนนซึ่งจะต้องกำจัดราไม้ ตอไม้ วัชพืชและสิ่งปฏิกูลให้หมด تماماًไปจากระดับหลังกันทาง (FINISHED SUBGRADE) ไม่น้อยกว่า 40 ซ.ม.

(ข) พื้นที่ในบริเวณที่ระดับหลังกันทางที่จะสร้างใหม่สูงกว่าระดับเดิม (EXISTING GROUND) เกินกว่า 80 ซ.ม. ต้นไม้และตอไม้ต่างๆ ให้ตัดออกเสมอระดับดินก่อนที่จะทำการถนน

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลสถานที่ไม่มีอยู่ใกล้บริเวณก่อสร้างห้ามทำการตัดโคนโดยไม่จำเป็น คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนจะเป็นผู้กำหนดว่า ต้นไม้ต้นใดบ้างที่จะให้คงไว้และเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องคงอยู่และรักษาไว้ติดต่อเวลาการก่อสร้าง

(ง) วัสดุต่างๆ ที่บุคคลออกจากการถนนเดิม และมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้งานต่อไปได้ให้นำไปกองรวมไว้ ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนกำหนดให้

(จ) วัสดุต่างๆ ที่บุคคลออกหรือรื้อถอนออกและไม่มีอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้งานได้ ให้ผู้รับจ้างรีบขนย้ายออกไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที โดยให้จัดการส่งไปไว้ยังที่ใดตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนด

##### 3.2.2 ปริมาณงาน

งานกรุยแนวทางและบุคคลให้ทำเต็มความกว้างของถนนจากบุคคลาดใหญ่ทางฝั่งหนึ่งไปบรรจบกับบุคคลาดใหญ่ทางฝั่งหนึ่ง สำหรับงานสร้างถนนที่ไม่มีใหญ่ทาง ให้ทำเต็มความกว้างจากขอบนอกของถนนฝั่งหนึ่งไปบรรจบของถนนอีกฝั่งหนึ่งเช่นเดียวกัน

## หมวดที่ 4 งานคันท่าง

### 4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

งานคันท่างจะต้องสร้างให้ได้ความกว้าง แนว ระดับ รูปร่าง ส่วนลาดต่ำ ตลอดจนความแน่นในการบดอัดเป็นไปตามกำหนดไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้างในการทำงาน ให้ทำติดต่อ กันเป็นช่วงๆ ตลอด ห้ามทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ นอกจากรถยนต์รับจ้างมีเครื่องจักร เครื่องมือสำหรับทำงานมากกว่า 1 ชุด หรือรถยกจัมเป็นชั้งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการข้างก่อน

ในระหว่างการก่อสร้างคันท่างนี้ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะที่สามารถระบายน้ำได้ตลอดเวลา คันท่างที่ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว หากผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องไปในทันที และต่อมานา้ได้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม คณะกรรมการตรวจการข้างมีสิทธิสั่งให้แก้ไขใหม่และอาจจะให้ทำการทดสอบความแน่นของการบดอัดใหม่ก็ได้

คันท่างที่สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานชุดตัดคันท่าง หรืองานถนนคันท่าง จะต้องได้รับการบดอัดให้ได้ความแน่นของการบดอัดไม่ต่ำกว่า 95% ของความแน่นมาตรฐาน (STANDARD PROCTOR DENSITY)

### 4.2 วัสดุ

วัสดุที่ใช้คันท่าง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (ก) ปราศจากอินทรีย์ตุ่น เช่น ใบไม้ รากไม้ วัชพืช และสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
- (ข) ค่าความแน่นเมื่อแห้ง (DRY DENSITY) ไม่น้อยกว่า 90 ปอนด์ ต่อลูกบาศก์ฟุต (1,440 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
- (ค) ค่า C.B.R ในห้องปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 2.5% และค่า SWELL ซึ่งวัดได้จากการทดสอบ C.B.R ต้องไม่เกิน 4%
- (ง) มีขนาดเม็ดผ่านตะแกรง 3/8 นิ้ว ได้ 100% และผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 25%

### 4.3 วิธีการก่อสร้าง

#### 4.3.1 การบดตัดคันท่าง

(ก) วัสดุต่างๆ ที่บดออกและมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่จะใช้งานต่อไปได้ ให้นำไปกองไว้ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการตรวจการข้างกำหนดให้ หรือบริเวณที่จะทำการก่อ โดยไม่ให้เกิดขวางการจราจรและการระบายน้ำ ส่วนวัสดุที่บดออกและใช้งานไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างนำออกไปให้พื้นบริเวณก่อสร้างทันที

(ข) การบดตัดจะต้องกระทำภายในเขตซึ่งกำหนดไว้เท่านั้น นอกจากรถยกจัมเป็นชั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการข้าง

(ค) เมื่อทำการบดตัดถึงระดับที่ต้องการแล้ว ถ้าปรากฏว่าคุณสมบัติของวัสดุชั้นนี้ไม่ได้ตามเกณฑ์หรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ ให้ทำการบดตัดลงไปอีก แล้วนำวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทนจนใช้การได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพนิじของคณะกรรมการตรวจการข้าง

(จ) ให้ทำการบดอัดเพิ่มเติมแล้วตบแต่งทำ FINE GRADE เพื่อปรับระดับส่วนลาดโถงให้เป็นไปตามความต้องการ

#### 4.3.2 การถอนคันท่าง

(ก) ในบริเวณที่จะทำการถอน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจการข้างเสียงก่อนว่างานในชั้นกรุยแนวทางและบุคคลได้กระทำถูกต้องแล้ว

(ข) ในการฉีดที่จะทำการถอนบนผิวทางเดิน และปรากฏว่าความหนาของวัสดุคันท่างที่จะทำการถอนน้อย 10 ซ.ม. จะต้องทำการไถราดผิวหน้าของผิวทางเดิน ให้แตกย่อยเป็นก้อนเล็กเสียงก่อน เพื่อให้มีกึ่งเหลวระหว่างวัสดุเก่าและวัสดุใหม่

(ค) การถอนจะต้องเกลี่ยใส่วัสดุเป็นชั้นๆ ให้เต็มความกว้างยาวของบริเวณที่จะทำการถอน โดยใช้ใบมีครอตเกลี่ย เกลี่ยกับไปกลับมา หรือใช้ธนิ่นที่คล้ายกัน จนได้วัสดุเป็นเนื้อดียากัน พร้อมน้ำตามจำนวนที่ต้องการ แล้วใช้รถเกลี่ย ปัดเกลี่ยให้วัสดุมีความซึ่นสม่ำเสมอทั่วทั้ง ก่อนทำการบดอัด ทั้งนี้เพื่อให้ได้ชั้นของวัสดุ หลังจากบดอัดมีความแน่นและความซึ่นสม่ำเสมอ

ในการถอนซึ่งมิได้ทำเต็มตามความกว้างยาว ตลอดบริเวณที่จะถอนดังที่กล่าวในวรรคก่อน เมื่อทำการถอนต่อจากที่ได้ถอนบดอัดไว้แล้ว ให้ดำเนินการตามวิธีการที่กล่าวไว้ในข้อ 3.3.3 ว่าด้วยการขยายคันท่าง

(ง) การถอนคันท่างจะต้องทำเป็นชั้นๆ ความหนาของแต่ละชั้นจะต้องไม่เกิน 15 ซ.ม. (ความหนาภายในห้องการบดอัด) และทุกๆ ชั้นจะต้องทำการบดอัดให้ได้ความแน่นตามต้องการ

(จ) เมื่อถอนและบดอัดจนถึงระดับแล้ว ให้ตบแต่งทำ FINE GRADE ให้เป็นไปตามต้องการ

#### 4.3.3 การขยายคันท่าง

ให้ตัดลาดไหล่ทางของคันท่างเดิมจากสุดไหล่ทางถึงขอบไหล่ทางให้เป็นชั้นบันได (BENCHING) โดยให้มีความหนาไม่เกินชั้นละ 15 ซ.ม. และจึงเกลี่ยใส่วัสดุคันท่างทำการบดอัดต่อไปตามวิธีที่กล่าวมาแล้วในข้อ 3.3.2

#### 4.3.4 บริษัทงานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

(ก) งานสร้างคันท่างให้ทำเต็มความกว้างของถนนจากสุดคลาดไหล่ทางผั่งหนึ่ง ไปจรดสุดคลาดไหล่ทางของอีกผั่งหนึ่ง สำหรับงานสร้างถนนที่ไม่มีไหล่ทาง ให้ทำเต็มความกว้างจากขอบของถนน ผั่งหนึ่งไปจรดขอบนอกของถนนอีกผั่งหนึ่งเช่นเดียวกัน

(ข) คันท่างที่ทำ FINE GRADE แล้ว ระดับในแนวที่ขนานไปกับศูนย์กลางของถนนที่ตรวจสอบได้จะต้องต่างกันไม่เกิน 1 ซ.ม. ในทุกระยะ 3.00 เมตร ส่วนค่าระดับยอมให้มีการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดได้ไม่เกิน 1.5 ซ.ม.

เกณฑ์ความคิดเห็นที่ยอมให้ตามที่กำหนดในวรรคก่อน ให้ยกเว้นตอนที่ต้องมีการ  
ปรับส่วนลด โ้างของตนนเพื่อให้กลมกลืนกับตนเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ  
คณะกรรมการตรวจการซึ่ง

---

## หมวดที่ ๕ งานพื้นฐาน

### ๕.๑ ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่งานสร้างชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE COURSES) และชั้นพื้นทาง (BASE COURSE) ซึ่งรวมเรียกว่า พื้นฐานของถนน และให้นำข้อกำหนดทั่วไปในข้อ ๓.๑ มาใช้บังคับสร้างพื้นฐานเพียงเท่าที่ไม่ขัดกับข้อกำหนด เนื่องจากงานสร้างพื้นฐานดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

พื้นฐานที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานพื้นฐานสร้างใหม่ หรืองานปรับเปลี่ยนพื้นฐานเดิม จะต้องได้รับการบดอัด ได้ความแน่นตามที่กำหนดไว้ในแบบรูป หรือรายการก่อสร้างเฉพาะงาน ถ้าแบบรูปหรือรายการก่อสร้างเฉพาะงานมิได้กำหนดไว้ ความแน่นของการบดอัดจะต้องทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า ๙๕% ของความแน่นแห้งสูงสุดซึ่งได้จากการทดสอบตามระเบียบวิธี MODIFIED PROCTOR ในห้องปฏิบัติการทดสอบ

### ๕.๒ วัสดุ

วัสดุที่ใช้ทำพื้นฐาน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ปราศจากอินทรีย์ตุ่น เช่น ใบไม้ รากไม้ วัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูลอื่นๆ
๒. เป็นวัสดุถือสรรประกอบด้วยเม็ดแข็งทนทาน มีขนาดคละกันสม่ำเสมอจากใหญ่มาหาเล็ก โดยจะต้องมีส่วนคละของขนาดเมื่อตามตาราง ดังนี้ (สค.ก' A ถึง D ใช้กับพื้นทางและ สค.ก' A ถึง E ใช้กับชั้นรองพื้นทาง)

ขนาดตะแกรงร่อน (U.S. SIEVE)	ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก				
	A	B	C	D	E
2 "	100	100	-	-	-
1 "	-	-	100	100	100
3/8 "	30-65	40-75	50-85	60-100	-
เบอร์ 10	15-40	20-45	25-50	40-70	40-100
เบอร์ 40	8-20	15-30	15-30	25-45	20-50
เบอร์ 200	2-8	5-20	5-15	5-20	6-20

๓. จะต้องมีจุดเหลว (LIQUID LIMIT) ไม่เกิน ๒๕% สำหรับ ๒๕% สำหรับวัสดุชั้นพื้นทาง หรือไม่เกิน ๓๕% สำหรับวัสดุชั้นรองพื้นทาง
๔. จะต้องมีดัชนีพลาสติก (PLASTICITY INDEX) ไม่เกิน ๖% สำหรับวัสดุชั้นพื้นทาง หรือไม่เกิน ๑๑% สำหรับวัสดุชั้นรองพื้นทาง
๕. จะต้องมีค่า C.B.R. ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการก่อสร้างเฉพาะงาน

*.....*

### 5.3 วิธีการก่อสร้าง

#### 5.3.1 งานสร้างพื้นฐานใหม่

(ก) ก่อนที่จะลงมือทำการก่อสร้าง คันทางที่ได้รับการเตรียมไว้แล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้ความกว้าง แนวระดับ รูปร่าง ส่วนลาดต่ำ และความแน่นของการบดอัดเป็นไปตามกำหนด

(ข) ให้นำวัสดุพื้นฐานที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้แล้วมาเกลี่ยใส่เป็นชั้นๆ โดยใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดการแยกตัวขึ้น แล้วทำการบดอัดโดยใช้เครื่องมือกลที่เหมาะสมตามประเภทของวัสดุ ความหนาของพื้นฐานแต่ละชั้นภายหลังการบดอัดแล้ว จะต้องไม่เกิน 15 ซ.ม.

(ค) ใน การเกลี่ยใส่ไว้สุดและบดอัด ให้กระทำจากrinทั้งสองข้างของเขตทางเลื่อนเข้าหากันยึดคลายของถนน และจากที่ระดับต่ำไปที่ระดับสูง

(ง) ในการณ์ที่ทำการทดสอบความแน่นของการบดอัดครั้งแรกแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้ทำการบดอัดเพิ่มเติมแล้วทำการทดสอบใหม่ เมื่อยังไม่ได้ความแน่นตามเกณฑ์อีก ให้ตรวจสอบดูว่าวัสดุซึ่งใช้ทำพื้นฐานนั้น ได้เกิดการแยกตัวหรือเสียดูบดีไปหรือไม่ ถ้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างรื้อออกแล้วนำวัสดุที่มีคุณภาพดีมาใส่แทน และจึงทำการบดอัดใหม่และทดสอบความแน่นจนได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(จ) เมื่อสร้างพื้นฐานจนได้ระดับแล้ว ให้ตอบแต่งทำ FINE GRADE ให้เป็นไปตามต้องการอีกรอบหนึ่ง

#### 5.3.2 งานปรับเสริมพื้นฐานเดิม

(ก) ก่อนดำเนินการก่อสร้างให้ทำการตรวจสอบผิวทางเดิม หากพบว่าส่วนใดชำรุดเสียหายจนเป็น SOFT SPOT ต้องทำการแก้ไขเสีย

(ข) ในการณ์เสริมพื้นฐานเดิม ถ้าชั้นของวัสดุที่จะเสริมน้อยกว่า 10 ซ.ม. ให้ทำการไถคราดผิวน้ำของผิวทางเดิมให้แตกย่อยเป็นก้อนเล็กก่อน เพื่อให้การยึดเหนี่ยวระหว่างวัสดุเก่าและวัสดุใหม่

(ค) ในการณ์ปรับแต่งพื้นฐานเดิม ถ้าตัดถึงระดับแล้วแต่ประภูมิว่าคุณสมบัติของวัสดุในชั้นนั้นไม่ได้ตามเกณฑ์หรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอให้ทำการตัดลงไบอิก แล้วนำวัสดุที่เหมาะสมมาใส่แทนจนใช้การได้

(ง) ให้นำบทกำหนดข้อ 4.3.1 (ข) ถึง (จ) มาใช้บังคับแก่งานปรับเสริมพื้นฐานเดิมนี้ หากมิได้ถูกยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพแห่งงานที่พึงจะต้องกระทำ

#### 5.3.3 ปริมาณงานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

(ก) งานพื้นฐานของถนนจะต้องให้ได้ความกว้างมากกว่าของผิวทางออกไปทั้งสองข้าง ไม่น้อยกว่าข้างละ 30 ซ.ม. ยกเว้นในกรณีซึ่งไม่อาจกระทำได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ หรือได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในแบบรูป หรือรายการก่อสร้างเฉพาะงาน

(ข) พื้นฐานที่ทำ FINE GRADE แล้ว ระดับในแนวที่บันไดกับศูนย์กลางของถนน  
ที่ตรวจสอบได้จะต้องต่างกันไม่เกิน 1.25 ซ.ม. ในทุกระยะ 3.00 เมตร ส่วนค่าระดับยอมให้มีการ  
คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดได้ไม่เกิน 1.5 ซ.ม.

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ตามที่กำหนดในวรรคก่อน ให้ยกเว้นตอนที่ต้องมีการ  
ปรับส่วนลาดทางของถนนเพื่อให้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพนิじของ  
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

---

## หมวดที่ 6 งานพื้นทang

### 6.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ชั้นพื้นทang (base) ประกอบด้วยหินไม่หรือกรวดไม่ ลูกรัง ซึ่งมีขนาดคละกันอย่างสม่ำเสมอ  
จากใหม่ๆมาหาเล็กบดอัดแน่นบนชั้นรองพื้นทangหรือคันทางตามที่กำหนดในแบบ

### 6.2 วัสดุ

ส่วนหยับต้องเป็นหินไม่หรือกรวดไม่ ลูกรัง เป็น ทันทาน สะอาด มีปอร์เซ็นต์ความสักหรือ  
ไม่เกิน 40 ส่วนละเอียด ต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหยับ

### 6.3 วิธีการก่อสร้าง

เกลี่ยวัสดุพื้นทang ลงบนรองพื้นทang ให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องทั่วผิวน้ำ จนเมื่อบดทับเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จะได้รูปร่างระดับเป็นไปตามแบบแปลน แผนผัง ถ้าในแบบกำหนดให้ความหนาของชั้นพื้นทang เมื่อบดอัด  
ทับแล้วมากกว่า 0.15 เมตร ให้แบ่งทำเป็นสองครั้ง ประมาณครั้งละเท่าๆกัน

---

## หมวดที่ 7 งานไฟล์ทาง

### 7.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ในการก่อสร้างถนนไม่ว่าจะเป็นผิวทางชนิดใด จะต้องสร้างไฟล์ทางให้ได้ความกว้าง แนวระดับรูปร่าง ส่วนลาด โถง ความแน่นของการบดอัด ตลอดจนการทำผิวไฟล์ทางให้เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปและรายการ ในกรณีที่แบบรูปมิได้กำหนดรายละเอียดของไฟล์ทางไว้ ให้ถือเป็นเกณฑ์บังคับว่าจะต้องสร้างไฟล์ทางด้วยเสมอ ปริมาณงานที่จะต้องสร้างให้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2.2

### 7.2 วิธีการทำงาน

#### 7.2.1 ไฟล์ทาง

(ก) ให้นำวัสดุงานดินที่กำหนดให้ใช้สำหรับงานสร้างพื้นฐาน มาเกลี่ยไส่บริเวณที่จะสร้างไฟล์ทางเป็นชั้นๆ

(ข) ทำการบดอัดเป็นชั้นๆ ความหนาแต่ละชั้นภายหลังการบดอัดซึ่งทดสอบได้ไม่ต่ำกว่า 95% ของความแน่นแห่งสูงสุดที่ได้จากการทดลองตามระเบียน วิธี MODIFIED PROCTOR ในห้องปฏิบัติการทดลอง ในการบดอัดนี้จะต้องใช้รัมมัตระวงตรงบริเวณรอยต่อให้ได้ความแน่นสม่ำเสมอได้ตลอดแนว

#### 7.2.2 ปริมาณงานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

(ก) งานสร้างไฟล์ทางจะต้องสร้างให้ได้ความกว้างและความลาดตามที่กำหนดให้ในแบบรูปและรายการ หากมิได้กำหนดไว้ให้สร้างไฟล์ทางเลขจากแนวผิวทางออกไปทั่วสองข้างๆ ละไม่ต่ำกว่า 50 ซ.ม. (วัดถึงขอบไฟล์ทาง) โดยมีความลาดชันของไฟล์ทาง 1:2

(ข) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ไฟล์ทางที่สร้างเสร็จแล้ว ระดับในแนวที่นานไปกับศูนย์กลางถนนที่ตรวจสอบได้ จะต้องต่างกันไม่เกิน 1 ซ.ม. ส่วนค่าระดับยอมให้มีการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดได้ไม่เกิน 1 ซ.ม. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ตามที่กำหนดในวรรคก่อน ให้ยกเว้นตอนที่ต้องการมีการปรับส่วนลาด โถงของถนนเพื่อให้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพนิじของคณะกรรมการตรวจการข้าง



## หมวดที่ 5 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

### 5.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นงานคอนกรีตผิวทาง แผ่นพื้นวางวี ขอบ ค.ส.ล. (คันหิน) ฯลฯ ที่สร้างด้วยหินทรายที่มีคุณสมบัติเดียวกัน

### 5.2 วัสดุ

#### 5.2.1 คอนกรีต วัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ก) ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเทหหนึ่งและสอง มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 เล่ม 1-2532

(ข) ทราย ให้ใช้ทรายหินน้ำจี๊ดที่สะอาด มีเม็ดแข็งแรงทนทานและไม่มีด่าง หรือ คราดหรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์วัตถุและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเสื่อมเสีย และต้องมีขนาด  $1.55 - 3$  มม.

(ค) หินย่อยหรือกรวด ให้ใช้หินย่อยหรือกรวดที่มีคุณสมบัติแข็ง ทนทาน ไม่ผุสะอาด ปราศจากอินทรีย์วัตถุเจือปน ก่อนใช้ต้องล้างหินหรือกรวดให้สะอาดเสมอ และมีส่วนคละของเม็ดวัสดุ ตามตาราง ดังนี้

ขนาดของตะแกรง	ร้อยละที่ผ่านตะแกรง โดยน้ำหนัก	
	A	B
1 ½ นิ้ว	90-100	100
1 นิ้ว	-	90-100
¾ นิ้ว	30-70	-
½ นิ้ว	-	20-60
3/8 นิ้ว	10-30	-
No.4	0-15	0-10
No.8	-	0-5

(ก) น้ำ ต้องใช้น้ำสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ำกระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก น้ำมันพอกษชาติ และสิ่งสกปรกเจือปน เช่น ตะไคร่น้ำ จาก แทน ฯลฯ การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปา ถ้าที่ใดไม่มีน้ำประปากลุ่มให้ใช้น้ำจาก บ่อ คู คลอง ได้ แต่น้ำนั้นต้องมีคุณสมบัติ ดังกล่าวข้างต้น

### 5.2.2 เหล็กเสริม เหล็กเสริมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ก) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นหลักใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาด ไม่มีสนิมขุ่น ไม่เป็นสีงอกปรุงอื่นใด ไม่มีรอยบริแตกร้าว เป็น ลูกกลิ้น สามารถท่อการคัดเย็น โดยไม่มีรอยบริเกิดขึ้น ตามผิว มีลักษณะตรงไม่คด งอ และเป็นชนิดที่ตรงกับที่กำหนดไว้ในแบบรูป มีคุณภาพตามมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่อ

เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 陌 ก. 20-2527

เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กชนิด SD-30 陌 ก. 24-2527

(ข) ตะแกรงลวดเหล็กถักเชื่อมติดเสริมคอนกรีต (WELDED STEEL WIRE FABRIC FOR CONCRETE REINFORCEMENT) มีขนาดตรงกับที่กำหนดไว้ในแบบรูปและมีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 陌 ก. 737-2531

### 5.2.3 วัสดุยารอยต่อ (JOINT SEALANT)

เป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติหยุ่นตัวและเกาะติด สามารถทำให้เหลวได้ โดยการให้ความร้อนและ เทลงในรอยต่อได้สม่ำเสมอ ไม่ขาดตอนหรือเกิดโพลงอากาศ ไม่ไหลออกนอกรอยต่อหรือติดล้อ ยานพาหนะ โดยทั่วไปหากแบบรูปหรือรายการก่อสร้างมิได้กำหนดไว้เป็นเฉพาะแล้ว ให้ใช้วัสดุยารอยต่อ คอนกรีตชนิดเกร็อนซึ่งมีคุณลักษณะที่ต้องการ การบรรจุ และฯลฯ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน พลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเกร็อน (陌 ก. 479-2526)

### 5.2.4 ส่วนผสมคอนกรีต

หากมิได้ระบุไว้อย่างอื่น ให้ใช้อัตราส่วนผสมคอนกรีต  $1:1\frac{1}{2} : 3$  โดยปริมาตรและมี ส่วนยุบตัวของคอนกรีต (Slump) 4-6 ซม.

## 5.3 วิธีการทำงาน

### 5.3.1 ความเรียบร้อยขั้นตอนมูลฐานก่อนสร้างผิวทาง

(ก) ทราบรองพื้น ต้องมีความหนาและคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปหรือ รายการและจะต้องราดน้ำให้ชุ่นทั่วถึงก่อนเทคอนกรีตผิวทาง

(ข) แบบหล่อ ให้ใช้แบบหล่อทำด้วยเหล็กซึ่งได้รับการเสริมให้แข็งแรงไม่คด งอ ก่อนนำไปใช้จะต้องบุคลิวหน้าของแบบหล่อให้สะอาด แล้วยึดตรึงเข้าที่มิให้ขยับเบี้ยอง ได้จ่าย โดยต้องได้ ระดับและแนวทางที่ถูกต้อง รอยต่อของแบบหล่อจะต้องทำให้แนบสนิทมิให้เกิดการร้าว ไฟลของ MORTAR ขณะเทคอนกรีต ได้ ก่อนทำการเทคอนกรีตจะต้องเทแบบหล่อด้วยน้ำมันทาแบบเดียวก่อน แบบหล่อนี้ อนุโถมให้ใช้แบบไม่ได้ เนื่องในกรณีที่ต้องเป็นแบบโถงเท่านั้น

(ค) เหล็กดีอยและเหล็กยึด (Dowel Bars หรือ Tie Bars) จะต้องมีขนาด ชนิด ความยาว และตำแหน่งถูกต้องตามที่กำหนดในแบบรูป มีลักษณะไม่คดงอ เหล็กดีอย ซึ่งให้ทาปลายข้างหนึ่งด้วย BOND BREAKING MATERIAL นั้น ปลายข้างที่ทาจะต้องเรียบ ไม่มีเหลี่ยมนูน วัสดุทาไว้จะต้อง

ไม่หลุดลอกออกจากขณะไปใช้งาน สำหรับเหล็กยึดจะต้องสะอาด ปราศจากการเปรอะเปื้อนของสีน้ำมัน เชือเพลิง น้ำมันทาแบบและต้องไม่มี MORTAR ที่แห้งจับเกราะอยู่

(ก) งานเสริมเหล็ก เหล็กเสริมจะต้องได้ขนาด ระยะเรียง และตำแหน่งตามที่ปรากฏในแบบรูป เหล็กเสริมจะต้องผูกให้แน่นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ เหล็กเสริมเดินริมสุดต้องอยู่ห่างจากขอบผิวทางหรือรอยต่อ ได้ไม่เกิน 5 ซม.

### 5.3.2 การเตรียมการ

(ก) ก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการข้างทราบ ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อที่จะได้ทำการตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆ ว่า พร้อมที่จะเทคอนกรีต ได้หรือไม่ ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะไม่ทำการเทคอนกรีต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการข้างเสียก่อน

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้พร้อมเพียง เนื่อง เครื่องเบเย่คอนกรีต อุปกรณ์ป้องกันมิให้เกิดการแยกตัวของคอนกรีตขณะเท อุปกรณ์ แต่งผิวน้ำ และป้ายสัญญาณต่างๆ ฯลฯ คณะกรรมการตรวจการข้างมีสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการข้างเสียก่อน

### 5.3.3 การสร้างผิวทาง

(ก) ในการเทคอนกรีต การเคลี่ยและการทำให้คอนกรีตแน่นตัวจะต้องให้สม่ำเสมอ โดยใช้ ช่างฝีมือที่ชำนาญงาน การใช้เครื่องเบเย่ ให้จุ่นหัวเครื่องเบเย่ลงในเนื้อคอนกรีตตามแนวดึง เป็นจุดๆ ไป ตลอดความกว้างและความยาวของคอนกรีตที่เทไว้ โดยแต่ละจุดให้จุ่นหัวเบเย่ไว้ในเนื้อคอนกรีตเป็น ระยะเวลาสั้นๆ ให้เพียงพอที่ส่วนของคอนกรีตที่ถูกเบเย่แล้วเหลือกัน โดยไม่เว้นข้ามส่วนใดเลย การเคลี่ย คอนกรีตเข้าแบบให้ใช้ขอบหรือพลาวหรือใช้เครื่องปู ห้ามใช้เครื่องเบเย่ในการเคลี่ยได้คอนกรีตเป็นอันขาด

(ข) เมื่อเทคอนกรีตได้ระดับแล้ว จะต้องแต่งผิวน้ำให้เรียบร้อยได้ส่วนลาดเอียงตาม ต้องการ แล้วใช้ไม้กวาดหรือกระสอบกดผิวน้ำของคอนกรีตอีกรึ่งหนึ่ง การกวาดให้กวาดจากริม ด้านหนึ่งไปยังริมอีกด้านหนึ่งในแนวตั้งจากกันคุนย์กลางของถนน การกวาดแต่ละรึ่งต้องให้ทับรอยกวาด เดิมด้วย และต้องระวังไม่ให้รบกวนภาชนะลีกเกิน 5 มม. ผิวน้ำของผิวทางเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องไม่มี รูโพลง หรือเศษหินทรายโผล่ติดอยู่ที่ผิว

(ค) ผิวทางที่ได้รับการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการบ่มเพื่อให้คอนกรีตมีความ แข็งแรง การบ่มให้กระทำติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการข้างจะเห็นสมควร และให้เริ่มทำการบ่มทันทีที่ผิวน้ำของผิวทางที่แต่งไว้แข็งตัว หรืออย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง นับแต่การ เทคอนกรีตผิวทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าแบบรูปและรายการก่อสร้างเฉพาะงานไม่ได้กำหนดการบ่มไว้เป็น การเฉพาะแล้ว การบ่มให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ คือ

1. ใช้กระสอบคลุมสลับกันเป็นชั้น โดยให้เหลือร่องกันอย่างน้อย 15 ซม. แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

ตลอดเวลา

2. ใช้ดินเหนียวกันเป็นขอบโดยรอบแล้วใช้น้ำเช่นข้างให้เต็มหน้ากองกรีต
3. เมื่อคอนกรีตถูกตัวแล้ว ให้ใช้ทรายลาดคลุมผิวน้ำคอนกรีต แล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดเวลา
4. ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกัน

(ง) การถอดแบบ จะถอดได้เมื่อเทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกัน การถอดแบบนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง มิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของผิวทางที่สร้างไว้เกิดการเสียหาย ในกรณีที่เกิดการเสียหายขึ้น ผู้รับข้างจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่ ทั้งนี้อยู่ในคุณภาพพิเศษของคณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกัน

(จ) การทำรอยต่อเพื่อหดให้ใช้ JOINT CUTTER ทำการตัดเมื่อคอนกรีตอายุได้ 6-24 ชั่วโมง โดยจะต้องให้ได้แนว ตำแหน่งและขนาดที่ระบุไว้ในแบบรูป ในการนีอนุโภูมิให้ใช้เชือกดีดเป็นแนวสำหรับการใช้ JOINT CUTTER ได้

(น) รอยต่อทุกชนิดที่สร้างไว้จะต้องยาด้วยวัสดุยารอยต่อ แต่ก่อนที่จะดำเนินการต้องทำรอยต่อให้แห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและน้ำมัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกันว่าจำเป็น ที่จะต้องจัดหาเครื่องปั๊มลมเพื่อทำความสะอาดรอยต่อให้เป็นหน้าที่ของผู้รับข้างจะต้องเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องปั๊มลมเพื่อทำความสะอาดรอยต่อให้เป็นหน้าที่ของผู้รับข้างจะต้องจัดหาให้โดยไม่ชักช้า

(ช) การใช้วัสดุยารอยต่อ จะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต โดยเครื่องครัด อาทิ วิธีการให้ความร้อน อุณหภูมิขณะทำการหยอด ความจำเป็นในการใช้วัสดุรองพื้น ฯลฯ ในการดำเนินการให้ใช้เครื่องหยอดหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม โดยให้อยู่ในคุณภาพพิเศษของคณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกัน

#### 5.3.4 ปริมาณงานและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

(ก) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กให้สร้างเต็มความยาวที่กำหนดให้ ในกรณีที่มีงานสร้างขอบค.ส.ล. (คันหิน) ความกว้างของผิวทางจะต้องยืนต่อออกไปรับส่วนกว้างทั้งหมดของฐานรากขอบค.ส.ล. (คันหิน)

(ข) ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างเสร็จแล้ว ระดับในแนวที่บานไปกับแนวศูนย์กลางของถนนที่ตรวจสอบได้จะต้องต่างกันไม่เกิน 5 ม.ม. ในทุกระยะ 3.00 เมตร ส่วนค่าระดับยอมให้มีการคลาดเคลื่อนจากที่กำหนดให้ไม่เกิน 5 ม.ม. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ตามกำหนดในวรรคก่อน ให้ยกเว้นตอนที่ต้องมีการปรับส่วนลาดโถงของถนนเพื่อให้กลมกลืนกับถนนเดิมที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณภาพพิเศษของคณะกรรมการตรวจการขึ้นเดียวกัน ความหมายของผิวทางที่หล่อเรียบร้อยแล้ว จะมีความหนาน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามแบบรูปได้ไม่เกิน 5 ม.ม. แต่เมื่อถัวเฉลี่ยจากการสูง 3 จุดแล้วจะต้องหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนด

#### 5.4 ข้อกำหนดอื่นๆ

(ก) การเปิดการจราจรของผิวทางคอนกรีต จะต้องเปิดหลังหล่อผิวทางเสร็จแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นในกรณีพิเศษที่จะต้องเปิดการจราจรก่อนกำหนด ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการซ้ำก่อน

(ข) หากเกิดความเสียหายขึ้นแก่ผิวทางในลักษณะของการหลุดร่อนออกของผิวน้ำ ไม่ว่าจะได้ เปิดจราจรแล้วหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจำจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซม โดยการสกัดหน้าบองผิวทางที่ชำรุด ออกไปไม่น้อยกว่า 7 ชม. และทำการเทคอนกรีตใหม่ หรืออาจซ่อมแซมโดยวิธีอื่นตามที่ผู้รับจำเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้รับจำต้องเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายในการนี้แต่ฝ่ายเดียว

(ค) การเขื่อนต่อกับถนนเดิม เมื่อผู้รับจำผิวทางเสร็จแล้วจะต้องดำเนินการปรับผิวทางใหม่กับ ถนนเดิมให้กลมกลืนกัน โดยใช้แอสฟัลต์ผสมร้อนหรือวัสดุอื่นเสริมบนถนนเดิมบริเวณต่อเขื่อนทั้งนี้ให้ อุยในคุณภาพนิ่งของคณะกรรมการตรวจการซ้ำ

---

## หมวดที่ 7 งานทางเท้า

### 7.1 ข้อกำหนดทั่วไป

งานทางเท้าจะต้องสร้างให้ได้ความกว้าง แนว รูป平行 ฯลฯ และปูบล็อกประดับตามที่กำหนดให้ในแบบรูป วัสดุที่นำมาใช้สร้างทางเท้าจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด

### 7.2 วัสดุปูทางเท้า

ให้ใช้บล็อกประดับแบบ PAVING BLOCK ขนาดหนา 60 ม.m. มีค่ากำลังอัดประดับ (ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 350 ก.ก/ตร.ซม.

### 7.3 วิธีการทำงาน

7.3.1 ให้บดอัดดินเดิมและ/หรือดินผสม และรองพื้นทางเท้าที่สร้างขึ้นให้ได้ความแน่น ไม่ต่ำกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY

#### 7.3.2 การปูบล็อกประดับให้ปฏิบัติตามนี้

(ก) ให้เกลี่ยทรายรองพื้นจนเต็มทางเท้าตามความลาดที่ต้องการ โดยให้คำนึงถึงระยะ ยุบตัวของทรายรองพื้นนี้ กายหลังการบดอัดด้วย

(ข) ปู PAVING BLOCK ให้พื้นผิวทางข้างของ BLOCK แต่ละก้อนเรียงชิดติดกันใน ลักษณะให้เกิด INTERLOCKING RESISTANCE (ตามแบบ) และพิวด้านบนจะต้องได้ระดับเสมอ กัน

(ค) หลังจากการปู PAVING BLOCK เสร็จแล้ว ให้ใช้ทรายสาดทับหน้า กวาดทรายให้ ลงไปอุดตามรอยต่อระหว่าง BLOCK และใช้ PLATE VIBRATOR ตอบผิวน้ำบล็อกซ้ำอีกรั้ง เพื่อให้ ทรายอัดตัวกันแน่นตามรอยต่อระหว่าง BLOCK

### 7.4 ข้อกำหนดอื่นๆ

7.4.1 ในกรณีปู PAVING BLOCK แควรสุดท้าย ซึ่งอาจจำเป็นต้องตัด PAVING BLOCK ให้เข้ากับช่องว่างที่เหลือ ให้ตัดด้วยเครื่อง HYDRAULIC SPLITTER ให้ได้ขนาดพอดีกัน

7.4.2 ทางเท้าเมื่อเสร็จแล้ว ช่องว่างตรงแนวต่อของแผ่นวัสดุปูทางเท้ากับคันหิน จะต้อง มีความกว้างไม่เกิน 1 ซ.ม.

7.4.3 ผู้รับจ้างจะต้องสร้างคันหิน หรือคันหินรางตื้นให้แล้วเสร็จเสียก่อนจึงทำการสร้าง ทางเท้าได้

## หมวดที่ 8 งานระบายน้ำ

### 8.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดในข้อหมวดนี้ ให้ใช้บังคับกับงานก่อสร้างท่อหรือร่างระบายน้ำทั้ง น้ำฝน ฯลฯ และบ่อพักทึ่งประเภทหล่อในที่ และประเภทนำท่อหรือร่างระบายน้ำสำเร็จรูปมาวางเรียงต่อกัน เพื่อจุดประสงค์ในการระบายน้ำ

ท่อหรือร่างระบายน้ำ ต้องเป็นท่อระบายน้ำกลมหรือท่อระบายน้ำรูปทรงอื่นๆ หรือร่างระบายน้ำตามที่กำหนดในแบบรูปหรือรายการก่อสร้างเฉพาะงาน

### 8.2 ข้อกำหนดสำหรับวัสดุ

8.2.1 ท่อระบายน้ำกลม ให้ใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ซึ่งผลิตด้วยเครื่องจักร มีคุณสมบัติและคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก. 128-2528) ชั้นคุณภาพ ค.ส.ล.2 มีขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตามที่กำหนด และความยาวของท่อแต่ละท่อนต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

8.2.2 คอนกรีต ที่ใช้หล่อโครงสร้างส่วนต่างๆ ของท่อหรือร่างระบายน้ำประเภทหล่อในที่หล่อน้ำพักและอื่นๆ ให้ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร และวัสดุที่ใช้ผสมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(ก) ปูนซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 เล่ม 1-2532

(ข) ทราย ให้ใช้รายหยาดน้ำจีดที่สะอาด มีเม็ดเบี้งทันทานและไม่มีด่าง หรือกรดหรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์วัตถุและสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเสื่อมเสียและต้องมีขนาด 1.55-3 ม.ม.

(ค) หิน ให้ใช้หินปูนย่อยเป็นส่วนผสมคอนกรีต โดยหินจะต้องมีขนาดลดตอนแรกที่ช่องลดขนาด  $2.5 \times 2.5$  ซ.ม. ได้ทั้งสิ้นและต้องมีคุณสมบัติแข็ง ทนทาน ไม่ผุ สะอาด ปราศจากวัตถุอื่นๆ ปน และก่อนใช้ต้องล้างหินให้สะอาดก่อนเสมอ

(ง) น้ำ ให้ใช้น้ำสะอาดไม่มีคุณสมบัติเป็นน้ำกระด้าง ไม่มีรกร่องรอย ปราศจากน้ำมัน พฤกษชาติและสิ่งสกปรก เจือปน เช่น ตะไคร่น้ำ จาก แหน ฯลฯ การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปา ถ้าที่ใดไม่มีน้ำประปา อนุญาตให้ใช้น้ำจากบ่อ คู คลอง ได้ แต่น้ำนั้นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น



8.2.3 เหล็กเสริม เหล็กเต้นเสริมคอนกรีต ต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาด ไม่มีสนิมขุ่น ไม่เป็นสิ่งสกปรกอื่นใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปัก ลูกกลิ้น สามารถทนต่อการคัดเย็น โดยไม่มีรอยปริแตกร้าวเกิดขึ้นตามผิว มีลักษณะตรงไม่คด งอ และเป็นชนิดที่ตรงกับที่กำหนดไว้ในแบบรูป มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ

เหล็กเต้นกลม เป็นเหล็กชนิด SR-24 陌 ก. 20-2527

เหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กชนิด SD-30 陌 ก. 24-2527

8.2.4 บุนก่อ สำหรับยาแนวรองต่อท่อคอนกรีต ให้ใช้ชิ้นเมต์ 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ซึ่งผสมไว้ ไม่นานเกินกว่า 30 นาที

### 8.3 ข้อกำหนดในการทำงาน

8.3.1 การบุคดิน เพื่อการก่อสร้าง คูระบายน้ำ ร่างระบายน้ำ บ่อพัก ท่อระบายน้ำ เชื่อม และโครงสร้างอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ให้ผู้รับจ้างทำการบดอัดคันทางให้เสร็จเรียบร้อยตามวิธีการที่กำหนดในหมวดที่ 2 เสียก่อน แล้วจึงบุดร่องคินตรงที่จะสร้างร่างระบายน้ำ หรือวางท่อให้ได้ความลึกตามต้องการ

(ข) การบุดร่องดินเพื่อสร้างร่างระบายน้ำ หรือวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องบุดเป็นระยะทางยาวพอสมควรให้สัมพันธ์กับการดำเนินการขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างบุดร่องคินยาวเกินความจำเป็น และการบุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแผ่นเหล็ก หรือวัสดุอื่นใดปิดร่องที่บุดให้严านพาหนะสามารถผ่านได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดปิดได้ภายใน 6 ชั่วโมง นับแต่เริ่มบุดและไม่มีการปฏิบูรณ์ต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องรื้อจัดการกลบหลุมร่องคินเสียก่อน สำหรับท่อที่นำมายังผู้รับจ้างวางแผนเรียงไม่ให้เกิดขวางแก่严านพาหนะและผู้สัญจร

(ค) การบุดร่องดิน ในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกับสิ่งก่อสร้างอื่นหรือถนน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราว เพื่อป้องกันการทรุด และจะต้องป้องกันมิให้สิ่งก่อสร้างเดิมได้รับความเสียหาย

(ง) ดินที่น้ำขึ้นมาจากการบุดร่อง ไม่ควรกองไว้ที่ปากหลุม ยกเว้นจะมีวิธีการป้องกันดินปากหลุมพังอย่างเพียงพอ

(จ) ถ้าจำเป็นจะต้องสร้างเขื่อนชั่วคราวเพื่อกันน้ำ ให้สร้าง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการข้างหรือผู้แทนกำหนดให้

#### 8.3.2 การวางแผนการก่อสร้างร่างระบายน้ำ

(ก) เมื่อบุคดินได้ระดับแล้ว จะต้องปรับพื้นเดิมให้เรียบและทำรองพื้น โดยใช้วัสดุที่กำหนดให้

ในแบบรูป แล้วจึงทำการวางท่อ หรือก่อสร้างระบบายน้ำได้ ในกรณีที่เป็นท่อหรือระบบท่อน้ำที่ไม่มีเสาร์เคน รองรับ หากขาดถึงระดับที่ต้องการแล้วปรากฏว่าคินเดิมเป็นคินอ่อนหรือคินเลน ผู้รับจ้างจะต้องขาดทั้งงานถึง คืนเงินแล้วไส้ทรายหยา หรือหินคุกแทนแล้วทำการบดอัดแน่นเสียก่อนที่จะทำการอ่อน

(ข) การวางท่อ จะต้องทำให้รอยต่อสนิทแนบเนียน หากไม่เป็นดังที่กล่าวมีจะต้องจัดวางใหม่ ให้ถูกต้อง และในการวางท่อหากว่าท่อเกิดชำรุดเสียหาย จะต้องเอาออกและนำท่อใหม่ที่มีสภาพดีมาวางแทน

(ค) การต่อท่อและยาวยแนวท่อ การวางท่อจะต้องวางท่อจากระดับต่ำไปทางสูง

- ท่อแบบปาลีนร่าง วางท่อท่อนแรกลงบนพื้นร่องท่อหันปลายที่ปากทางไปในทางสวน กับทิศทางน้ำไหล แล้ววางท่อท่อนที่สองที่เป็นลีนสอดเข้าไปในร่องท่อหอนแรกให้สนิทแนบเนียน แล้ว พอกปูนก่อตรงช่วงที่ต่อ กันโดยรอบ ใช้ปูนก่อยาแนวผิวท่อตรงรอยต่อให้ได้ขนาดความหนาและความ กว้างของปูนยาแนว ตามที่กำหนดเมื่อยาแนวแล้วให้นำปูนก่อเป็นเวลา 3 วัน

- ท่อแบบปากระซัง (เบลแอนด์สปิกกอต) วางท่อท่อนแรกลงบนพื้นร่องท่อหันปลาย ด้านเป็นปากระซังสวนกับทิศทางน้ำไหล แล้วใช้ท่อท่อนที่สองที่สอดเข้าไปในปากท่อที่ทางครึ่งแรกเจ้า กันสนิทแนบเนียนแล้วพอกปูนก่อตรงช่วงที่ต่อ กันโดยรอบ ใช้ปูนยาแนวผิวท่อตรงรอยต่อ ให้ได้ขนาด ความหนาและความกว้างของปูนยาแนวตามที่กำหนด เมื่อยาแนวแล้ว ให้นำปูนก่อเป็นเวลา 3 วัน

### 8.3.3 การณ์และบดอัดภัยหลังการวางท่อหรือการก่อสร้างระบบายน้ำ

(ก) ท่อหรือระบบทอน้ำที่สร้างในผิวทาง ให้ก้มและบดอัดข้างท่อหรือระบบทอน้ำ และ หลังท่อคัวยทรายกอนซึ่งสะอัด เป็นชั้นๆตามความยาวของท่อหรือระบบทอน้ำ การบดอัดให้ใช้วิธีการ ที่เหมาะสมและจะต้องได้ความแน่นของการบดอัดไม่ต่ำกว่า 95% ของความแน่นแห้งสูงสุดที่ได้จากการ ทดลอง ตามระเบียบวิธี STANDARD PROCTOR ในห้องปฏิบัติการทดลอง การณ์และบดอันนี้ ในกระทำเป็นชั้นๆแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 15 ซ.ม. จนถึงระดับที่จะสร้างพื้นฐาน (BASE&SUBBASE) ของผิวทาง

(ข) ท่อที่สร้างในทางเท้า ให้ก้มและบดอัดคัวยวัสดุและวิธีการเดียวกับที่กล่าวในข้อ (ก) จนถึงเหลือหลังท่อขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 20 ซ.ม. หรือตามสภาพแล้วจึงดำเนินการสร้างคันทางและพื้นฐาน ของทางเท้าต่อไป

(ค) หากระดับหลังท่อที่วางเสร็จแล้วมีระดับสูงไม่อาจดำเนินการตามข้อ (ก) หรือข้อ(ข) ได้ คณะกรรมการตรวจสอบการข้างจะกำหนดวิธีการที่เหมาะสมให้ในระหว่างก่อสร้าง

(ง) หากวางแผนท่อไปในบริเวณที่เป็นที่ถ่อมยั่งไม่ถมดิน ก็ให้ก้มดินหลังท่อขึ้นเป็นคันดิน ซึ่งมี ลาดตั้งไม่รักกว่า 1: 1 ½ และความกว้างของคันดินตรงระดับ 30 ซ.ม. เหนือท่อต้องกว้างกว่าแนวผิวนอก ของท่อตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่าขนาดของท่อหั้งสองข้าง

(จ) การณ์ดินบริเวณข้างระบบทอน้ำ บ่อพักและโครงสร้างอื่นๆซึ่งหล่อในที่ จะณ์ได้

กีต่อเมื่อ โครงสร้างนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับน้ำหนักได้แล้ว

#### 8.4 การอำนวยความสะดวกและการป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน

- (ก) ผู้รับจ้างจะต้องปูสะพานไม้หรือแผ่นเหล็กชั่วคราวกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ข้ามร่องคืนที่ขาดขึ้นให้เพียงพอตามสมควรแก่การสัญจร ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบการเข้า
  - (ข) ในระหว่างการวางแผนท่อ การก่อสร้างรางระบายน้ำและบ่อพัก ผู้รับจ้างต้องวางแผนการทำงาน สร้างรางระบายน้ำและฝาราง หรือบ่อพักและฝาบ่อพัก ให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน ห้ามปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ควรระบายน้ำและ/หรือบ่อพักที่หล่อเสร็จ เมื่อถอนกรีดได้ก่อตัวแข็งแรงดีแล้วต้องปิดฝาราง และ/หรือ ฝาบ่อพักกันที่ ผู้รับจ้างจะต้องหารือป้องกันอันตรายอาจเกิดขึ้นจากการพลัดตกของคนและ/หรือ ทรัพย์สิน หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว
  - (ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งสิ่งป้องกันอันตรายตามจุดต่างๆ ให้เพียงพอตามที่ คณะกรรมการตรวจการเข้ากำหนดร่องคืนที่ขาดทิ้งไว้เพื่อวางท่อหรือสร้างรางระบายน้ำ จะต้องมีเชือกขึง กันไว้ตลอดความยาวที่ขาด
-